



## GRAFITE FGS 0



### DESCRIZIONE :

I fogli di grafite espansa di alta qualità con purezza > 98% e la densità 1,0 risultato eccellenti alle alte temperature. Permeabilità ai gas e fluidi in genere ed una buona resistenza chimica.

Temperatura massima di esercizio:

In ambiente inerte -250 ° C ÷ 3000 ° C

In un ambiente ossidante -250 ° C ÷ 500 ° C

---

#### **Insultech S.r.l.**

Via della Pusterla 27 20826 Misinto (MB)

Tel. +39 02 /96321083

Fax +39 02 96321000

[www.insultech.it](http://www.insultech.it) - [info@insultech.it](mailto:info@insultech.it)

P. IVA e Cod. Fiscale 06531250964

Cap. Soc. 10.000,00 REA MB - 1861445



## PROPRIETA' FISICHE :

Purezza	>98%
Contenuto di cenere	<0.3%
Cloruri	<50 ppm
Fluoro	≤100 ppm
Solfuri	<990 ppm
Compressibilità ASTM F36A-66	35-55%
Recupero elastico ASTM F36A-66	>15%

## DISPONIBILITA' :

Formato fogli	1x1 m
	1.5 x 1.5 m
Spessore	0.5 to 5.0 mm

## NOTE :

I dati contenuti nel presente modulo sono da intendersi a titolo indicativo e ci riserviamo il diritto di accedere a tutti gli aggiornamenti in caso di modifiche tecniche del prodotto.



### Insultech S.r.l.

Via della Pusterla, 27 20826 Misinto (MB)

Tel. +39 02 96321083 – 02 96320768

Fax +39 02 96321000

[www.insultech.it](http://www.insultech.it) - [info@insultech.it](mailto:info@insultech.it)

P. IVA e Cod. Fiscale 06531250964

Cap. Soc. 10.000,00 REA MB - 1861445